

CC.21 X-press FIVE

Trasparente 2k

::: Descrizione

- 2K Trasparente Acrylyco
- Premium - Trasparente
- Tempo di asciugatura : 5 min. / 60 °C
- conforme VOC









::: Area di impiego



- Per lavori di piccole e medie dimensionin

::: Vantaggio

- Asciugatura estremamente rapida
- Eccellenti proprietà lucidanti e livellantin



RAPPORTO DI MISCELAZIONE		
	CC.21 X-press FIVE CC.21 X-press hardener	per Volume
		2 1
	CC.21 X-press FIVE CC.21 X-press hardener	per Peso
		100 g 49,8 g
Viscosita a spruzzo		
	DIN cup 4mm a 20 °C	16 - 17 Secondi
ANWENDUNG		
	Pistola a spruzzo	Urgello / Pressione
		Urgello: 1.2 - 1.3 mm
	LaVorazione	Passaggi
		1,5 - 2
	Tempo d'impiego	50 min
	Tempo di appassimento	3 - 5 minuti tra una mano e l'altra 10 minuti prima dell'asciugatura forzata
	Sessore dello strato	50 - 60 µm
	Condizioni di lavorazione	Temperatura 18 - 22 °C relative Umidità 40 - 60%

ULTERIORE ELABORAZIONE			
	Temperatura dell'oggetto	20 °C	60 °C
	Asciutto	50 min	4 min
	Lucidabile	2 ore	5 min
	Asciugato fino in fondo	4 giorni	5 min + 4 giorni / 20 °C
NOTA: prima di lucidare il rivestimento trasparente essiccato a 60°C, lasciarlo raffreddare fino a 1 ora.			
	Essiccazione ad infrarossi	8 - 15 min.	